ENGLISH ABSTRACT OF KOREAN PATENT PUBLICATION NO. 94-13816

The present invention relates a method for preparing a hard coating decoration sheet by dry-laminating polyvinylchloride(PVC) sheet and polyethyleneterephtalate having a hard coating surface and a hard coating decoration sheet, and the sheet can be applied to a white board, a key board of electronic equipment or a decoration sheet.

☞대한민국록허청(KR)☞공 개 특 허 공 보(A)

Int. Cl.⁵
B 32 B 27/08

제 1288 호

③공개일자 1994. 7. 16②출원일자 1992. 12. 16

①공개번호 94-13816

②출원번호 92-24524

심사청구 : 있음

⑩ 발 명 자 정 두 용 경상남도 울산시 남구 무거동 5B 럭키 무거아파트 1406호

🛈 출 원 인 주식회사 럭키 대표이사 사장 최 근 선

서울특별시 영등포구 여의도동 20번지

② 대리인 변리사 임 석 재·김 동 엽

(전 3 면)

❷ 경질도포(Hard Coating) 장식 시트(SHEET) 및 그의 제조방법

🗑 요 약

본 발명은 폴리염화비닐(PVC) 시트와 경질되충을 형성시킨 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)를 건조 라미네이션(Dry lamination)하여 경질도포 장식시트를 제조하는 방법 및 경질도포 장식시트에 관한 것이며,이는 화이드 보드, 전자기기 키보드, 장식시트류 등으로 사용될 수 있다.

공개특허 94-13816

특허청구의 범위

- 1. 플리염화비닐(PVC) 시트(sheet)를 하충기재로 하고, 자외선 경화형 수지조성물로 도충을 형성하여 자외선을 조사하여 경화시킨 플리에틸렌테레프탈레이트(PET) 필름을 상충기재로 한 후 접착제를 도장하여 건조라미네이션(dry lamination)하여 합판시킨 다음 50℃에서 숙성(Aging)하는 것을 특징으로 하는 경질도 포 장식시트의 제조방법.
- 2. 제 I 함에 있어서, 풀리염화비닐 시트 위에 인쇄무늬충을 부여하여 제조하는 것을 특징으로 하는 경질 도포 장식시트의 제조방법.
- 3. 제 1 항에 있어서, 풀리에틸렌테레프탈레이트 필름 밀에 인쇄무늬충을 부여하여 제조하는 것을 특징으로 하는 경질도포 장식시트의 제조방법.
- 4. 제 1 항에 있어서, 자외선 경화형 수지가 40-60중량부의 우레탄 아크릴레이트 소중합체, 10-20중량 부의 아크릴 소중합체, 20-30중량부의 아크릴단위체, 0.5-5중량부의 광개시 인자를 포합한 중합성 수지조 성물인 것을 특징으로 하는 경질도포 장식시트의 제조방법.
- 5. 제 1 항에 있어서, 100중량부의 우레탄 아세테이트 수지, 10중량부의 경화제, 26중량부의 용제로 구성 된 접착제를 사용하는 것을 특징으로 하는 경질도포 장식시트의 제조방법
- 6. 폴리염화비닐(PVC) 시트(sheet)를 하충기재로 하고, 자외선 경화형 수지조성물로 도충을 형성하여 자외선을 조사하여 경화시킨 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 필름을 상충기재로 한 후 접착제를 도장하여 건조라미네이션(dry lamination)하여 합판시킨 다음 50°C에서 숙성(Aging)하여 제조한 경질도포 장식시트.
- 7. 제 6 항에 있어서, 풀리염화비닐 시트 위에 인쇄무늬충을 부여하여 제조한 것을 특징으로 하는 경질도 포 장식시트.
- 8. 세 6 항에 있어서, 풀리에틸렌테레프탈레이트 필름 밀에 인쇄무늬충을 부여하여 제조한 것을 특징으로 하는 경질도포 장식시트.
- 9. 제 6 항에 있어서, 자외선 경화형 수지가 40~60중량부의 우레탄 아크릴레이트 소중합체, 10~20중량부의 아크릴 소중합체, 20~30중량부의 아크릴단위체, 0.5~5중량부의 광개시 인자를 포함한 중합성 수지조성물인 것을 특징으로 하는 경질도포 장식시트.
- 10. 제 6 항에 있어서, 접착제가 100중량부의 우레탄 아세테이트 수지, 10중량부의 경화제, 26중량부의 용제로 구성된 것임을 특징으로 하는 경질도포 장식시트.
 - ☀ 참고사항:최초출원 내용에 외하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

제 1 도는 하층기재에 인쇄무늬를 부여한 후 장식시트를 제조하는 공정을 나타낸 도면, 제 2 도는 상층기재에 인쇄무늬를 부여한 후 장식시트를 제조하는 공정을 나타낸 도면, 제 3 도는 하층기재에 인쇄무늬를 부여한 후 제조한 장식시트의 단면구조를 나타낸 도면, 제 4 도는 상층기재에 인쇄무늬를 부여한 후 제조한 장식시트의 단면구조를 나타낸 도면,







